

Produktbeschreibung:

ALSAN 775 TX ist ein hochflexibles PMMA-Harz zur Ausführung von Details und Anschlüssen mit Vliesarmierung zwischen Bodenflächen und aufgehenden Bauteilen bei Temperaturen bis zu -10°C.



Einsatzgebiet

ALSAN 775 TX ist ein Abdichtungsharz zur Ausführung von flammlosen An- und Abschlüssen, sowie zur Detailausbildung. Einsatzgebiet im Dach-, Balkon- und Parkingbereich in einem Temperaturfenster von -10°C bis +10°C.

Eigenschaften

- ETAG 005 mit CE-Kennzeichnung
- Harte Bedachung Broof(T1)
- Nutzungsdauer W3; Nutzlast P1-P4
- Klimazone M, S; Dachneigung S1-S4
- Oberflächentemperatur TL4/TH4
- Wdst. gegen Flugfeuer und strahlende Wärme

Verarbeitungsbedingungen

Temperaturbereich: min. -10 °C bis max. 10 °C

Luftfeuchtigkeit: max. 90 %

Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

In geschlossenen Räumen ist eine ausreichende Lüftung zu installieren.

Verarbeitung

Vorbereiten des Untergrundes: Der Untergrund ist so vorzubereiten, dass dieser tragfähig, trocken und frei von haftungsmindernden Bestandteilen ist.^{1 2}

Mischen: Vor der Verwendung ist das Harz gründlich aufzurühren. Teilmengen sind in saubere Mischeimer umzufüllen. Der Katalysator wird prozentual zur Mischungsmenge mit einem langsam

laufenden Mischwerk mindestens 2 Minuten lang homogen eingerührt.

Applizieren: ALSAN 775 TX wird mit einer Rolle oder einem Pinsel appliziert. Als Faustformel sollten ca. 2/3 des Harzes unter dem Vlies und 1/3 über dem Vlies „nass in Nass“ appliziert werden.

Vliesüberlappungen sind mindestens 5 cm breit herzustellen. Zwischen den Vliesschichten ist ebenfalls Harz aufzubringen.

Reinigen: Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Beendigung der Arbeiten muss das Werkzeug innerhalb der Topfzeit gründlich mit ALSAN Systemreiniger gereinigt werden.

Verbrauch

Bei ebenen, glatten Flächen mindestens 2,5 kg/m².

Katalysatordosierung

Tabelle für 10 kg ALSAN 775 TX

Rührzeit mindestens 2 Minuten

Temperatur in °C	ALSAN 070 Katalysator [g]	ALSAN 070 Katalysator [%]
-10	600	6
-5	600	6
0	400	4
5	400	4
10	300	3

Reaktionszeit bei 10 °C

Topfzeit: ca. 25 Minuten

Regenfest: ca. 45 Minuten

Überarbeitbar: mind. 75 Minuten

Keine maximale Überarbeitungszeit

Belastbar: ca. 240 Minuten

Technische Daten

Dichte bei 23°C: 1,25 g/cm³

Sd-Wert bei 23°C: 8 m

Viskosität bei 23°C: 15000 mPas

¹ Bitte beachten Sie unser „Merkblatt 101 Untergründe vorbereiten“.

² Bitte beachten Sie unser „Merkblatt 102 Untergründe vorbehandeln“.

Systemzubehör

ALSAN 070
ALSAN Fleece

Lieferform

10 kg und 5 kg Gebinde

Farbton

RAL 7032
RAL 7012
RAL 7035

Lagerung, Transport & Haltbarkeit

In Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei, ungeöffnet und ungemischt gelagert, mindestens 12 Monate haltbar. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden werden. Angebrochene Gebinde sind nur noch begrenzt lagerstabil und können vorzeitig gelieren. Das gelierte Produkt darf nicht mehr verwendet werden.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Die derzeit gültigen Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt. Personenschutz beachten. GIS Code: RMA 10

Entsorgung

Ausgehärtetes Material kann als Bauschutt entsorgt werden. Gebinde und Restmaterial sind gesondert als Sondermüll zu entsorgen.

Hersteller/Werk

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg

Hinweise

Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema Deutschland ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall.

Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.



ALSAN 775 TX
Soprema SAS
Plant
16
DOP WPLEU028

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Mindestschichtdicke	2 mm	ETAG 005:2004
Mindestverbrauch	2,5 kg/m ²	
Leistungsmerkmale des Bausatzes		
Widerstand gegen Flugfeuer	Broof (t1)	
Brandverhalten	Klasse E	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ~5130	
Wasserdichtheit	Dicht	
Aussage zu gefährlichen Stoffen	Keine gefährlichen Stoffe	
Beständigkeit gegenüber Pflanzenwurzeln	NPD	
Widerstand gegenüber Windlast (Haftung)	≥ 50 kPa auf Betonuntergrund	
Rutschhemmung	NPD	
Einstufung der Nutzungskategorien nach ETAG 005 im Hinblick auf		
Nutzungsdauer	W3	
Klimazonen	S	
Nutzlasten	P4	
Dachneigung	S1 bis S4	
Niedrigste Oberflächentemperatur	TL4	
Höchste Oberflächentemperatur	TH4	