

AQUADERE Stick ist eine kaltverarbeitbare, gebrauchsfertige Emulsion auf Elastomerbitumenbasis mit haftverbessernden Zusatzstoffen als Voranstrich ohne Lösemittel.

GISCODE BBP10

WINGISCODE BBP10



Einsatzgebiet

AQUADERE Stick wird als Voranstrich auf mineralischen Untergründen bei einer Restfeuchte der Unterlage von < 4 Masseprozent für Bitumdampfsperrbahnen oder Abdichtungsbahnen und Kaltselfklebebahnen verwendet.

Verarbeitung

AQUADERE Stick kann durch Streichen oder Rollen auf die gereinigte, oberflächentrockene Unterlage appliziert werden.

Vor dem Gebrauch durch Aufrühren homogenisieren.

Vor dem Aufbringen der Abdichtungsschicht muss der Voranstrich einen schwarzen Film bilden und durchgetrocknet sein.

Das Vorhandensein bräunlicher Spuren ist ein Hinweis darauf, dass das Produkt noch nicht vollständig durchgetrocknet ist.

Trocknungszeit in Abhängigkeit vom Untergrund, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Windeinwirkung:

Bei 23°C und 30 % Luftfeuchtigkeit: mind. 5 Minuten

Bei 5°C und 50 % Luftfeuchtigkeit: mind. 3 Stunden

Lieferform

AQUADERE Stick wird in Kunststoffeimern à 25 Liter geliefert.

Lagerung, Transport und Haltbarkeit

Lagerungstemperatur: + 5°C bis +40°C.

Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Haltbarkeit ungeöffneter Gebinde: 12 Monate.

Keine vorschriftsmäßige Kennzeichnung erforderlich.

Kennzeichnungen

Wir sichern zufriedenstellende Qualität durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 und werkseigene Produktionskontrolle.

Verbrauchsinformation

Von ca. 0,15 l/m² bei glatten, nicht saugenden Untergründen und bis ca. 0,30 l/m² bei rauen, stark saugenden Untergründen.

Hersteller/Werk

SOPREMA GmbH / NL Hof/Oberroßbach

Mammutfeld 1, D-56479 Oberroßbach