

MIXFIX Fixputz Modern Art



Produkt	Verarbeitungsfertiger, pastöser, organisch gebundener Dünnenschichtdeckputz mit Kratzstruktur, speziell für kräftige und dunkle Farbtöne, für außen und innen, händisch oder maschinell bearbeitbar. Geprüft nach ETAG 004 und ÖN EN 15824.																
Zusammensetzung	organische Bindemittel, mineralische Füllstoffe, Farbstoffe, Zusätze, Wasser																
Eigenschaften	Wasserabweisend, witterungsbeständig, dampfdurchlässig, abwaschbar, brillante Farbgebung, mechanisch hoch beanspruchbar, leicht zu verarbeiten.																
Anwendung	Schutz und Gestaltung von Fassaden und Innenwandflächen mineralischen Putzen und Spachtelmassen; auf Beton; zur Überarbeitung von organisch gebundenen Spachtelmassen und Putzen, als Endbeschichtung beim Wärmedämmverbundsystemen EPS und Mineral. MIXFIX UNI-Grund immer erforderlich!																
Technische Daten	<table><tr><td>Größtkorn:</td><td>1,5; 2,0 und 3 mm</td></tr><tr><td>Dichte:</td><td>ca. 1,8 kg/dm³</td></tr><tr><td>Wärmeleitfähigkeit · n:</td><td>0,7 W/mK</td></tr><tr><td>μ-Wert:</td><td>110 – 140</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Materialverbrauch (hohl für voll) in ca. kg/m²</td></tr><tr><td>K 1,5</td><td>ca. 2,5 kg/m²</td></tr><tr><td>K 2,0</td><td>ca. 2,9 kg/m²</td></tr><tr><td>K 3,0</td><td>ca. 3,9 kg/m²</td></tr></table>	Größtkorn:	1,5; 2,0 und 3 mm	Dichte:	ca. 1,8 kg/dm ³	Wärmeleitfähigkeit · n:	0,7 W/mK	μ-Wert:	110 – 140	Materialverbrauch (hohl für voll) in ca. kg/m ²		K 1,5	ca. 2,5 kg/m ²	K 2,0	ca. 2,9 kg/m ²	K 3,0	ca. 3,9 kg/m ²
Größtkorn:	1,5; 2,0 und 3 mm																
Dichte:	ca. 1,8 kg/dm ³																
Wärmeleitfähigkeit · n:	0,7 W/mK																
μ-Wert:	110 – 140																
Materialverbrauch (hohl für voll) in ca. kg/m ²																	
K 1,5	ca. 2,5 kg/m ²																
K 2,0	ca. 2,9 kg/m ²																
K 3,0	ca. 3,9 kg/m ²																

Lieferform	Kunststoffkübel 25 kg Palette 24 Kübel=600 kg
Lagerung	Kühl und frostfrei mind. 6 Monate lagerfähig; angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch Werkslabors, Fremdüberwachung durch akkreditierte Prüfanstalten.
Einstufung lt. Chemikaliengesetz	Nicht kennzeichnungspflichtig! S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern!
Untergrund	<p>Die Prüfung hat nach ÖNORM B 3346 zu erfolgen. Der Untergrund muss trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, gleichmäßig saugend, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein.</p> <p>Geeignet auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armierungsschichten bei WDVS EPS und Mineral • Kalk-, Kalk/Zement- und Zementputzen verrieben • Beton und andere mineralische Untergründe (Spachtelmassen) • (alte) gut haftende Mineral-, Silikat- und Dispersionsfarbanstriche und -putze • organisch gebundenen Spachtelmassen • Gipsputzen und Gipskartonplatten <p>Nicht geeignet auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • frischen Kalkputzen • Kunststoffen und Harzen, Lack- bzw. Ölfilmern, Leimfarben.
Untergrundvorbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Kreidende bzw. sandende Oberflächen sowie Sinterhaut mechanisch entfernen oder gegebenenfalls verfestigen (MIXFIX Uni-Festiger) • Schalölrückstände auf Beton mit Heißdampf oder handelsüblichen Schalölentferner entfernen. • Verschmutzte und/oder veralgte Flächen mechanisch bearbeiten oder mit Heißdampf bzw. Spezialmittel (MIXFIX Pilz-EX) behandeln. • Schlecht haftende, verwitterte mineralische Anstriche mechanisch entfernen. • Schadhafte, rissige Flächen mittels mineralischer Spachtelmasse überziehen und gegebenenfalls armieren (MIXFIX Glasfasergewebe). <p>Alle Untergründe müssen mit MIXFIX UNI-Grund vorbehandelt werden (Standzeit mindestens 24 Stunden).</p> <p>Variante 1 – Verwendung des Sockelprofils mit Tropfnase in Dämmschichtdicke.</p>

Verarbeitung

Beschichtungsaufbau:

- 1 x MIXFIX UNI-Grund
- 1 x MIXFIX Fixputz Modern Art

Rührwerk

MIXFIX Fixputz Modern Art gründlich mit langsam laufendem aufrühren. Nicht mit anderen Produkten mischen. Zur Einstellung einer verarbeitungsgerechten Konsistenz kann ggf. je 25 kg maximal 0,25 l Wasser zugemischt werden. MIXFIX Fixputz mit rostfreier Stahltraufel aufziehen oder mit geeigneter handelsüblicher Feinputzmaschine aufspritzen und reiben. Gleichmäßig und ohne Unterbrechung arbeiten.

Kratzstruktur: sofort nach dem Aufziehen mit Kunststoffreibbrett rund verreiben.

Hinweise und Allgemeines

Nicht bei Temperaturen (Luft, Untergrund, Material) unter + 5°C, direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder Wind verarbeiten oder Fassade entsprechend schützen (auch während der Trocknungszeit, z.B. Gerüstnetz).

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Trocknungszeit deutlich verlängern und den Farbton verändern.

Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Produktionscharge gewährleistet werden.

Zur Vermeidung von Farbabweichungen ist darauf zu achten, dass der Materialbedarf für das ganze Objekt in einem bestellt wird und daher in einem produziert werden kann.

Die Anlieferung ist auch in Teilmengen möglich.

Bei Verwendung von verschiedenen Chargen diese unbedingt von Anfang an vermischen. Der Hellbezugswert auf Wärmedämm-verbundsystemen unter 25 ist lt. ÖNORM B 6400 nicht zulässig.

Mit dem Mixfix Fixputz Modern Art kann Bauvorhaben-spezifisch der Hellbezugswert von 25 unterschritten werden, dies ist zwischen Auftraggeber und nehmer abzustimmen.

Durch den Einsatz spezieller Pigmente wird die Aufheizung der Fassadenflächen bei Verwendung von Mixfix Fixputz Modern Art reduziert. Über die Möglichkeiten der Farbtöne auf Wärmedämmverbundsystemen müssen Baustellen bezogen entschieden werden.

Mixfix Fixputz Modern Art Putze können schimmel- und algenhemmend eingestellt werden.

Bei Bestellung bitte den Hinweis ANTIPIILZ anführen (Aufpreis).

Eine vorbeugende und verzögernde Wirkung wird erreicht.

Ein dauerhaftes Ausbleiben von Algenbefall kann nicht gewährleistet werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.