

MIXFIX Fixputz



Produkt	Verarbeitungsfertiger, pastöser, organisch gebundener Dünnenschichtdeckputz mit Kratz- oder Rillenstruktur, weiß oder eingefärbt, für außen und innen, händisch oder maschinell bearbeitbar. Geprüft nach ETAG 004 und ÖN EN 15824.
Zusammensetzung	organische Bindemittel, mineralische Füllstoffe, Farbstoffe, Zusätze, Wasser
Eigenschaften	Wasserabweisend, witterungsbeständig, dampfdurchlässig, abwaschbar, brillante Farbgebung, mechanisch hoch beanspruchbar, leicht zu verarbeiten.
Anwendung	Schutz und Gestaltung von Fassaden und Innenwandflächen mineralischen Putzen und Spachtelmassen; auf Beton; zur Überarbeitung von organisch gebundenen Spachtelmassen und Putzen, als Endbeschichtung beim Wärmedämmverbundsystemen EPS. MIXFIX UNI-Grund immer erforderlich!
Technische Daten	Größtkorn: 0,5 mm(Bezeichnung Fixputz superfein); 1,0; 1,5; 2; 3 mm Dichte: ca. 1,8 kg/dm ³ Wärmeleitzahl · n: 0,7 W/mK μ-Wert: 121

Materialverbrauch (hohl für voll) in ca. kg/m²

Bezeichnung: superfein	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	
Kratzstruktur:	1,4 **	2,0	2,5	2,9	3,9
Rillenstruktur:	----	----	---	2,6	3,9

**) Vor der Anwendung von Fixputz superfein ist die Fläche mit Fixputz K1 mm Kratzstruktur (ca. 2,5 kg/m²) vorzuarbeiten.

Lieferform

Kunststoffkübel 25 kg Palette 24 Kübel=600 kg

Lagerung

Kühl und frostfrei mind. 6 Monate lagerfähig; angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.

Qualitätssicherung

Eigenüberwachung durch Werkslabors, Fremdüberwachung durch akkreditierte Prüfanstalten.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz

Nicht kennzeichnungspflichtig!
S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern

Untergrund

Die Prüfung hat nach ÖNORM B 3346 zu erfolgen.
Der Untergrund muss trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, gleichmäßig saugend, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein.

Geeignet auf:

- Armierungsschichten bei WDVS EPS
- Kalk-, Kalk/Zement- und Zementputzen verrieben
- Beton und andere mineralische Untergründe (Spachtelmassen)
- (alte) gut haftende Mineral-, Silikat- und Dispersionsfarbanstriche und -putze
- organisch gebundenen Spachtelmassen
- Gipsputzen und Gipskartonplatten

Nicht geeignet auf:

- frischen Kalkputzen
- Kunststoffen und Harzen, Lack- bzw. Ölfilmen, Leimfarben.

**Untergrund-
vorbehandlung**

• Kreidende bzw. sandende Oberflächen sowie Sinterhaut mechanisch entfernen oder gegebenenfalls verfestigen (MIXFIX Uni-Festiger)

Verarbeitung

- Schalölrückstände auf Beton mit Heißdampf oder handelsüblichen Schalölentferner entfernen.
- Verschmutzte und/oder veralgte Flächen mechanisch bearbeiten oder mit Heißdampf bzw. Spezialmittel (MIXFIX Pilz-EX) behandeln.
- Schlecht haftende, verwitterte mineralische Anstriche mechanisch entfernen.
- Schadhafte, rissige Flächen mittels mineralischer Spachtelmasse überziehen und gegebenenfalls armieren (MIXFIX Glasfasergewebe). Alle Untergründe müssen mit MIXFIX UNI-Grund vorbehandelt werden (Standzeit mindestens 24 Stunden).

Beschichtungsaufbau:

1 x MIXFIX UNI-Grund

1 x MIXFIX Fixputz

MIXFIX Fixputz gründlich mit langsam laufendem Rührwerk aufrühren.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Zur Einstellung einer verarbeitungsgerechten Konsistenz kann ggf. je 25 kg maximal 0,25l Wasser zugemischt werden.

MIXFIX Fixputz mit rostfreier Stahltraufel aufziehen oder mit geeigneter handelsüblicher Feinputzmaschine aufspritzen und reiben.

Gleichmäßig und ohne Unterbrechung arbeiten.

Rillenstruktur: nach kurzem Antrocknen mit Kunststoffreibbrett rund, waagrecht oder senkrecht strukturieren.

Kratzstruktur: sofort nach dem Aufziehen mit Kunststoffreibbrett rund verreiben.

Hinweise und Allgemeines

Nicht bei Temperaturen (Luft, Untergrund, Material) unter +5°C, direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder Wind verarbeiten oder Fassade entsprechend schützen (auch während der Trocknungszeit, z.B. Gerüstnetz). Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Trocknungszeit deutlich verlängern und den Farbton verändern.

Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Produktionscharge gewährleistet werden.

Zur Vermeidung von Farbabweichungen ist darauf zu achten, dass der Materialbedarf für das ganze Objekt in einem bestellt wird und daher in einem produziert werden kann. Die Anlieferung ist auch in Teilmengen möglich.

Bei Verwendung von verschiedenen Chargen diese unbedingt von Anfang an vermischen.

Bei Anwendung auf WDVS oder wärmedämmenden Putzen Hellbezugswerte (HBW) beachten (nicht unter 25!).

MIXFIX Fixputze können schimmel- und algenhemmend eingestellt werden.

Bei Bestellung bitte den Hinweis ANTIPILZ anführen (Aufpreis).

Sicherheits- vorkehrungen

Eine vorbeugende und verzögernde Wirkung wird erreicht.
Ein dauerhaftes Ausbleiben von Algenbefall kann nicht gewährleistet werden.

Die Umgebung der Beschichtungsflächen, insbesondere Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, Lack und Metall schützen.
Spritzer sofort mit viel Wasser abspülen.
Nicht bis zum Erhärten warten.
Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.